

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РадиоИзотопные Приборы» (ООО «РИП»)

454003, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 132Б

Лаборатория радиационного контроля и испытаний (ЛРКиИ)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21РПО1

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.10.2015 г.

454003, РОССИЯ, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 132Б, каб. 102-106, 110, 111

тел./факс (351) 734-97-47, E-mail: rip@rip74.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ЛРК и И ООО «РИП»

Фисенко А. С.

МП

« 05 » сентября 2023 г.

ПРОТОКОЛ

4353/23 от 05 сентября 2023 г

Заказчик измерений:	ООО «СЛК Цемент» Юридический адрес: Россия, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 Фактический адрес: Филиал "Коркино" ООО "СЛК Цемент" 456541, Челябинская область, г. Коркино, поселок Первомайский, ул. Заводская, 1.
Место отбора проб (информация предоставлена заказчиком):	Челябинская область, Коркинский район, рабочий поселок Первомайский, Ул. Заводская, 1, участок отгрузки цемента
Объект измерений:	Строительные материалы
Данные объекта измерений (информация предоставлена заказчиком):	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020
Цель измерений:	Определение удельной активности естественных радионуклидов (Ra - 226, Th - 232, K - 40)
Средства измерений:	1) Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный "ГАММА-1С", зав.№ 0167-08, свидетельство № С-ДЭБ/23-03-2023/233453141, действительно до 22.03.2024 г., выдано ООО НПО «Спектр» 2) Прибор комбинированный Testo 622, зав.№ 39528988/0721, свидетельство № С-ГА/21-07-2023/263979229, действительно до 20.07.2024 г., выдано ФБУ "Челябинский ЦСМ" 3) Весы электронные SWN-06, зав.№ 019В12554, свидетельство № С-ГА/16-08-2023/270729026, действительно до 15.08.2024 г., выдано ФБУ "Челябинский ЦСМ"
Вспомогательное оборудование:	Сосуды Маринелли, объемом 1 л
Документация, на основании которой проводились измерения:	Спектрометр энергии гамма-излучений сцинтилляционный Гамма-1С Руководство по эксплуатации ДЦКИ.412131.001 РЭ
Дата и время отбора проб:	29.08.2023 г 10:00
Дата проведения измерений:	5 сентября 2023 г.
Отклонения	—
Дополнения	—
Исключения	—

Условия, при которых производился отбор проб (информация предоставлена заказчиком):	
Температура воздуха, °С	20
Влажность, %	68
Атмосферное давление, гПа	986,6
Условия проведения измерений:	
Температура воздуха, °С	21,1
Влажность, %	46,4
Атмосферное давление, гПа	993,5

План пробоотбора является сопутствующим документом к техническим записям (рабочему протоколу) и хранится вместе с ними.

Все результаты измерений, отраженные в данном протоколе, относятся к пробам, предоставленным заказчиком измерений.

Результаты измерений*

№ п/п	Объект измерения	Удельная активность, Бк/кг		
		Ra - 226	Th - 232	K -40
1	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020	41,6 ± 5,5	14,8 ± 3	251 ± 17,4

* - результат с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата K=2 (P=0.95)

Измерения проводил:



Швецов А. В.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Не допускается частичное копирование протокола без разрешения ЛРКиИ

Лист 2

Выводы по результатам измерений


Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 п 5.3 классификация материалов проводится по эффективной удельной активности, уровень которой определяется по формуле: $A_{эфф} = A(Ra) + 1,3 \cdot A(Th) + 0,09 \cdot A(K)$.

Нормативы: I класс - $A_{эфф} < 370$ Бк/кг, II класс - $A_{эфф} < 740$ Бк/кг, III класс - $A_{эфф} < 1500$ Бк/кг

На основании результатов измерений, указанных в протоколе № 4353/23 от 05 сентября 2023 г, а так же СанПиН 2.6.1.2523-09, эффективная удельная активность проб с указанием класса представлена в таблице. Расчет произведен с учетом неопределенности измерений в большую сторону

№	Наименование	Аэфф, Бк/кг	Классификация
1	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-III 42,5Н ГОСТ 31108-2020	90,38	I Класс

Руководитель ЛРКиИ ООО «РИП»



Фисенко А. С.